

TUBO DE FIBRA DE VIDRIO TEXTURIZADA

EV 137/ EV 137 S / EV 137 A



Construcción:

El estilo EV 137 es tubo de fibra de vidrio texturizada, el estilo EV 137 S es tubo de fibra de vidrio con cubierta de silicón y el estilo EV 137 A es tubo de fibra de vidrio texturizada con cubierta de aluminio.



Aplicaciones:

Como recubrimientos de tuberías, mangueras hidráulicas en la fundición de metales, etc.

Servicio:

Resisten agentes blanqueadores, solventes, ácidos y álcalis, excepto ácido fluorhídrico y fosfórico calientes

Condiciones de servicio:

Temperatura:
EV 137: 450°C
EV 137 S: 250°C
EV 137 A: 650°C

Kilogramos aproximados por metro lineal:

SECCIÓN	1/16"	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
EV 137	0.008	0.016	0.032	0.048	0.064	0.096	0.128
EV 137 S	0.031	0.062	0.124	0.187	0.249	0.373	0.498
EV 137 A	0.009	0.017	0.034	0.051	0.067	0.101	0.135

Los datos indicados en esta hoja de datos son típicos del producto y no deben utilizarse como especificación, solo se deben utilizar como base para diseños por el cliente. Empak no asume ninguna responsabilidad por mala selección o mal uso del producto. Esta información esta sujeta a cambios sin previo aviso. El producto fue desarrollado para satisfacer los requerimientos del cliente.